



Nafukovací lodě Zodiac Bombard a Sevylor
Prodej lodních motorů
Tohatsu, Evinrude, Parsun
Lodní příslušenství

Ing. Eduard Sýkora

Dražkovice 57
53 333 Pardubice

NÁVOD NA LEPENÍ

Lepené plochy musí být suché, čisté. Některé povrchy pryží (Hypalon®) je třeba před lepením zdrsnit smirkovým papírem. Pro dokonalé spojení doporučujeme lepené plochy odmastit acetonem (platí pouze pro mastné povrchy, jinak není nutné).

Štětcem nebo stěrkou naneste lepidlo v tenké vrstvě na obě lepené plochy. U savých povrchů proveďte jeden popřípadě i dva předstěry (penetrace).

Po zavaznutí lepidla (3-5 min.) přiložte záplatu a silou ji přitlačte, případně spoj zatížte. K tomuto je vhodné použít váleček. **Konečné pevnosti** spoje je dosaženo **po 24 hodinách**. Po jedné hodině je však dosaženo pevného spojení a spoje snesou i mírné zatížení (např. při nouzových opravách nafukovacích člunů). Spoj je pružný a odolný proti vodě.

Znečištěné pomůcky od lepidla lze očistit acetonem.

Tvrdidlo

Použitím tvrdidla X-TREMEFIX HARTER lze docílit rychlejšího vytvrzení spojů a zvýšení jejich tepelné odolnosti. Dávkování tvrdidla: na 100 dílů lepidla 5 dílů tvrdidla. Tvrdidlo není součástí soupravy.

Pro drobné běžné lepení není potřeba používat tvrdidla

Použití:

- opravy textilních výrobků (outdoorové oblečení), včetně výrobků z membránových materiálů (Goretex, Sympatex, atd.)
- opravy samonafukovacích karimatek
- opravy nafukovacích člunů
- opravy neoprenových výrobků (obleky pro potápění, divokou vodu, surfování, špricky, neoprenové doplňky atd.)
- opravy obuvi textilní, kožené
- opravy stanů, stanových podlážek, batohů
- opravy výrobků z PVC folií (bazény, hračky, čluny, jezírkové folie ...)
- opravy PVC plachtovin - autoplachty
- výrobky z PUR pěny
- výrobky z PUR pryže